

NEUKADUR PU RF 60 F

Spuma poliuretanică dură, ignifuga

Caracteristici:

- spuma poliuretanică cu proprietăți auto-stingere
- pentru multiple aplicații
- greutate redusă

Aplicații:

- subansamble și piese pentru aplicații industriale.
- umplutura

Înainte de amestecare citiți paragraful Instrucțiuni utilizare material !

PROPRIETĂȚI MECANICE ȘI ALTE SPECIFICĂȚII: (valori apoximative!)

	NEUKDUR PU RF 60 F Comp. A Componenta de rasina	NEUKDUR PU RF 60 F Comp. B Componenta de intarire
Culoare	Galben	Brun
Raport de mixare /parti de greutate – se cantareste	100	130
Densitate la 20 ⁰ C	g/cm ³ 1.08	1.23
Vascozitate 25 ⁰ C mPAS	Temp. camerei 900	200

PROPRIETĂȚI MIXTURA (valori apoximative)

	NEUKDUR PU RF 60 F Comp. A	NEUKDUR PU RF 60 F Comp. B
Raport de mixare	100	130
Timp incepere expansiune 20 ⁰ C	Secunde	40
Timp pana la final expansiune 20 ⁰ C	Secunde	125
Timpul final intarire (fara aderenta) 20 ⁰ C	Minute	4
Densitatea de expandare (kg/m ³)		57

Instrucțiuni utilizare material:

NEUKADUR PU RF 60 F

Spuma poliuretanică dură, ignifuga



Compusul A trebuie să fie omogenizat intens înainte de procesare. În cazul procesării manuale se pune componenta A în vasul de amestec și ulterior se adaugă componenta B. Se amestecă acest lot foarte bine se toarnă cât mai repede.

A se urmări ca temperatura materiei prime nu scadă sub 20°C. Produsele sunt foarte sensibile la umiditate. Verificați și închideți bine recipientele după fiecare utilizare.

Forma de livrare:

NEUKDUR PU RF 60 F Comp. A: La cerere

NEUKDUR PU RF 60 F Comp. B: La cerere

Depozitare:

Materialul trebuie să fie păstrat în recipientele originale, închise ermetic, la temperatura de 15 – 25°C. Când sunt depozitate corespunzător, materialele pot fi utilizate în termenul de valabilitate indicat pe etichete (primele 2 cifre ale numărului de lot indică săptămâna, a 3-a cifră indică anul).

Măsuri de siguranță:

Cu ajutorul fișelor tehnice de siguranță actuale, care conțin date fizice, ecologice, toxicologice și de altă natură legate de siguranță, utilizatorul se poate informa cu privire la manipularea în condiții de siguranță și depozitarea produselor.